

WANCOLAN®

Putzgrund Aussen

Merkblatt 2508 / Version 02 / 07.2015

Produkt Gebrauchsfertige, pigmentierte Putzgrundierung als Voranstrich für die nachfolgende Beschichtung mit WANCOLAN Deckputz auf Siliconharzbasis. Egalisiert das Saugverhalten, verbessert die Haftung und färbt den Untergrund im gleichen Farbton wie der nachfolgende Deckputz.

Einsatz Auf alle praxisüblichen, tragfähigen Untergründe im Fassadenbereich

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis Mineralische Bindemittel, Siliconharzemulsion

Pigmentbasis Titandioxid und anorganische Buntpigmente

Verbrauch Ca. 300 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.

Dichte Ca. 1,5 kg/l

Lösemittelgehalt (VOC-CH) 0,9%, nicht abgabepflichtig.
(VOC-EU) VOC-Grenzwert nach 2004/42/EG (Kat. A/c): 40 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 40,0 g/l VOC.

Lieferform

Verarbeitungsfertig Nicht verdünnen!

Farbton/Abtönen Weiss bzw. abgetönt im gleichen Farbton wie der nachfolgende Deckputz.

Gebinde Kunststoffgebände à 20 kg netto

Lagerfähigkeit Mindestens 18 Monate, kühl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etiketten.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

Bei neuen Putzen ist eine Carbonatisierungszeit von mindestens 2 – 3 Wochen einzuhalten. Lose Teile, Versinterungen, Verschmutzungen, Moose, Algen und Gewächse sind vollständig zu entfernen.

Ungenügend haftende Altanstriche, Schalölrückstände, Sinterschichten und Fremdstoffen jeglicher Art sind vor der Grundierung vom Untergrund zu entfernen.

Bitte beachten Sie auch die SIA-Normen 118/257 und 118/243 sowie die Instandhaltungsanleitung/den Instandhaltungsvertrag (GTK-G/GTK-M/EPS-Verband) und die BFS-Richtlinien. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und die einzelnen KABE-Fachinfos oder kontaktieren Sie unsere Fachberater. Die aktuellen smgv-Richtlinien und Technischen Merkblätter können direkt beim smgv bezogen werden.

Applikationsart Unverdünnt anwenden! Mit Bürste oder Roller gleichmässig auftragen.

Trocknung Mindestens 12 Stunden bis zur nachfolgenden Deckbeschichtung mit WANCOLAN Deckputz

Besondere Hinweise Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht unter +5°C (Objekttemperatur), bei hoher Luftfeuchtigkeit (>70 %) und direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Für die Filmbildung von wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen ist die Temperatur von ausschlaggebender Bedeutung. Bei tiefen Temperaturen muss zudem die Tauwasserbildung berücksichtigt werden.

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warntafeln auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern).

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.