

CALSILIT®

Spachtelmasse Aussen

Merkblatt 1233 / Version 08 / 01.2010

Produkt Verarbeitungsfertige Spachtelmasse auf Silikatbasis.

Einsatz Zum Ausfüllen von kleineren Rissen und Löchern sowie zum Ausgleichen von Struktur unterschieden bei nachfolgendem Deckanstrich mit CALSILIT Fassadenfarbe. Ausschliesslich auf mineralische Untergründe wie Putze und Beton.

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis	Kaliwasserglas
Pigmentbasis	Titandioxid Rutil
Dichte	Ca. 2,0 kg/l
Festkörpergehalt	Ca. 82%
Lösemittelgehalt (VOC-CH)	0,7%, nicht abgabepflichtig
Lieferform	Fein, ca. 0,5 mm
Farbton/Abtönen	Naturweiss. Abtönen mit AQUAPINT Abtönpasten (max. 3%).
Gebinde	Kunststoffgebinde à 8 kg netto
Lagerfähigkeit	Mindestens 18 Monate, kühl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etiketten.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

Bei neuen Putzen ist eine Carbonatisierungszeit von mindestens 2 – 3 Wochen einzuhalten. Lose Teile, Versinterungen, Verschmutzungen, Moose, Algen und Gewächse sind vollständig zu entfernen.

Bitte beachten Sie auch die SIA-Normen 118/257 und 118/243 sowie die Instandhaltungsanleitung/den Instandhaltungsvertrag (GTK-G/GTK-M/EPS-Verband) und die BFS-Richtlinien. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und die einzelnen KABE-Fachinfos oder kontaktieren Sie unsere Fachberater. Die aktuellen smgv-Richtlinien und Technischen Merkblätter können direkt beim smgv bezogen werden.

Grundierung Ganzflächig (nicht nur Spachtelstellen) und vor Beginn der Spachtelarbeiten mit CALSILIT Grundierung grundieren.

Applikationsart Mit geeigneten Spachtelwerkzeugen lässt sich CALSILIT Spachtelmasse problemlos in einer oder mehreren Schichten auftragen. Sofern zur Vermeidung von Farbtonunterschieden bei Zuputzstellen ein füllender Zwischenanstrich nötig ist, erreicht man diesen dadurch, indem man die CALSILIT Spachtelmasse im Verhältnis 1:1 mit der Deckfarbe mischt (CALSILIT Fassadenfarbe).

Trocknung Mindestens 48 Stunden bis zum nachfolgenden Deckanstrich mit CALSILIT Fassadenfarbe.

Besondere Hinweise Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht unter +5°C (Objekttemperatur), bei hoher Luftfeuchtigkeit (> 70%) und direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Für die Filmbildung von wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen ist die Temperatur von ausschlaggebender Bedeutung. Bei tiefen Temperaturen muss zudem die Tauwasserbildung berücksichtigt werden. Unterschiedliche Temperaturen während der Abbindephase (z.B. bei Gerüstschatten) können den Farbton und das Strukturbild beeinflussen.

Flächen nach Auftrag vor Wind und Regen schützen.

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Das Bindemittel hat ätzende Wirkung. Glas und Metallteile sind gut abzudecken bzw. sofort zu reinigen. Beachten Sie die Warntafeln auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern). **Nicht einnehmen. Reizt die Augen und die Haut.**

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.