

DEKOFIX

Leimfarbe Innen



Produkt DEKOFIX Leimfarbe ist eine wasserverdünnbare, hochdeckende und wischfeste Leimfarbe (ohne Dispersionszusätze) für Decken und Wände.

Bei pilzgefährdeten Anstrichoberflächen im Innenbereich empfehlen wir eine Beschichtung mit Filmschutz gegen Schimmel- und Pilzbewuchs DEKOFIX FS-PROTECT.

Ausreichender Filmschutz wird in der Regel nur mit einem zweimaligen Auftrag erreicht. Hoch alkalische Einflüsse reduzieren im Regelfall die Wirkung der Filmkonservierung.

Umweltetikette und Minergie **Umweltetikette: Klasse A-**
Erfüllt die Vorgabekriterien von Minergie-Eco.
Weitere Informationen finden Sie unter stiftungfarbe.org

Einsatz Auf Gips, Abrieb und Beton im Innenbereich

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis Cellulose-Leim

Pigmentbasis Titandioxid Rutil und spezielle Füllstoffe

Verbrauch Ca. 150 – 200 g/m² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.

Verdünnung Wasser

Dichte Ca. 1,6 kg/l

Festkörpergehalt Ca. 60%

Lösemittelgehalt (VOC-CH) 0%

Konsistenz Pastös

Glanzgrad Matt

Lieferform

Farbton/Abtönen Kreide-Weiss oder abgetönt nach KABE Farbkarten oder nach Muster; jedoch nur im Pastellbereich. Kann mit UNITON Volltondispersion (bis max. 5%) sowie mit AQUAPINT Abtönpaste und Universalabtönpasten bis max. 3% abgetönt werden (unter Vorbehalt der Verträglichkeit).

Gebinde Kunststoffgebände à 20 kg netto

Lagerfähigkeit Mindestens 18 Monate, in gut verschlossenen Originalgebänden. Genaues Verfalldatum siehe Etiketten.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Bei Renovationen ist der allfällig vorhandene alte Leimfarbenstrich abzuwaschen.

Bitte beachten Sie auch die SIA-Normen 118/257 und 118/243 sowie die Instandhaltungsanleitung/den Instandhaltungsvertrag (GTK-G/GTK-M/EPS-Verband) und die BFS-Richtlinien. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und die einzelnen KABE-Fachinfos oder kontaktieren Sie unsere Fachberater. Die aktuellen smgv-Richtlinien und Technischen Merkblätter können direkt beim smgv bezogen werden.

Applikationsart Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless spritzbar)
Hinweis: Wasserflecken vorgängig mit JSOLIT Sperrgrund oder AQUA JSOLIT Plus ab isolieren.

Trocknung Staubtrocken nach 6 Stunden, überarbeitbar nach 12 Stunden. Werte gelten für Normklima von +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Tiefe Temperaturen und/ oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trocknungszeit verlängern.

Besondere Hinweise Geräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern).

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.