

Holzpflagemilch

Merkblatt 3294 / Version 01 / 09.2020

Allgemeine Beschreibung

Produkt	Holzpflagemilch zur Pflege und Auffrischung für alle lasierten und lackierten Holzfensteroberflächen, welche durch Bewitterung beansprucht wurden. Eine regelmässige Anwendung verlängert die Renovierungsintervalle.
Bindemittel	Acrylat-Copolymerisat
Einsatz	Pflege von lasierten und lackierten Holzfensteroberflächen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> – einfache Anwendung – zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen – Verlängerung der Renovationsintervalle respektive Lebensdauer der Oberflächen durch eine regelmässige Anwendung – schnelltrocknend – gute Farb- & Glanzauffrischung
Glanzgrad	Seidenglanz (Art. 14738)
Farbton	farblos
Gebinde	250 ml
Lagerung	Vor Frost schützen. Kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebilde lagern. Verfalldatum auf der Etiketle beachten.
Haltbarkeit	ca. 3 Jahre (Verfalldatum auf der Etiketle beachten) Angebrochene Gebinde gut verschliessen und innerhalb einer Woche verarbeiten.

Verarbeitungshinweise

Verdünnung	verarbeitungsfertig (vor Gebrauch gut schütteln)		
Applikation	Detailliertes Vorgehen gemäss Fachinfo "Holzfenster warten leicht gemacht" (siehe Homepage): <ol style="list-style-type: none"> 1. Staub, Schmutz etc. entfernen 2. Reinigung mit Art. 13412 CLEANFORCE Universalreiniger oder üblichem Seifenwasser. 3. Nachreinigung mit klarem Wasser. Risse, Abplatzungen etc. mit Ausbesserungsfarbe streichen. 4. Überprüfen der Rahmen und Flügel auf mögliche Schäden inkl. Dichtungen, Scharniere etc. 5. Auftragen der Holzpflagemilch mit anschliessender Trocknung 6. Stark beanspruchte Stellen öfters behandeln. 7. Auch wenn keine Witterungsspuren festzustellen sind, ist eine Bearbeitung mit der Pflagemilch empfehlenswert. 8. Fensterdichtungen/Silikonfugen mit säure- und harzfreien Fetten behandeln. 		
Verbrauch	Theoretisch	10 g/m ²	
	Praktisch	15 g/m ²	
EU-Richtlinie 2004/42/EG	VOC-Grenzwert	Kat. A / d 2010:	130 g/l
		Dieses Produkt enthält maximal	25 g/l
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C; um Schwitzwasserbildung während der Beschichtung zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.		

Besondere Hinweise Damit die gewünschte Wirkung erzielt werden kann, ist das Vorgehen gemäss unserer Fachinfo "Holzfenster warten leicht gemacht" zwingend einzuhalten. Diese Fachinfo finden Sie auf unserer Homepage oder Sie können diese direkt bei unserem Innendienst (industrie@kabe-farben.ch) anfordern.
Defekte Beschichtungen können nicht mit der Holzpflegemilch repariert bzw. saniert werden.

Die Pflegemilch kann den Glanzgrad der Oberfläche verändern.

Technische Angaben

Dichte ca. 1.00 g/cm³

Festkörper ca. 15 – 16% Gewicht ca. 15 – 16% Volumen

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Beachten Sie die Hinweise auf Etiketten und Sicherheitsdatenblättern. Es sind die Vorgaben der SUVA einzuhalten.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste oder überlagertes Material können an dafür bestimmte Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkatalog (EAK), zu beachten.

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Allgemeines Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen wieder. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker für Auskünfte zur Verfügung. Im Übrigen gelten die allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkauf gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit des vorliegenden Dokuments.



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau
Tel. +41 71 387 41 41, Fax +41 71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m. b.H., Langegasse 31, A-6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946